

<p>Описание</p> <p>Рекомендация к использованию</p>	<p>FP-238 ROYALMEL QD PRIMER - Это продукция является модифицированной быстро высыхающей алкид-уретановой эмали, со смесью антикоррозионными пигментами. Имеет отличную прочность, адгезию, а также стойкость к воздействию окружающей среды и влаги.</p> <p>Предназначено в качестве грунтовки для защиты стальных конструкций, оборудования и др.</p>	
<p>Физические свойства</p>		
<p>Отделка Цвет Плотность Сухой остаток Расход (теоретический) Температура возгорания Сушка Отверждение Быстрая сушка Срок хранения</p>	<p>Матовый По каталогу 1,23-1,29 58-63 14,3 230C 15 4 15-20 1</p>	<p>кг/L % m² L/30мк/1слой Закрытая чашка Пенская минут при 25⁰C час при 25⁰C минут при 80 ⁰C год при 25 ⁰C</p>
<p>Условие применения</p>		
<p>Толщина плёнки Интервал перекраски Методприменения Соотношение растворителя Размер форсунки Давление Очистка оборудования</p>	<p>Влажной: 60 микрон Сухой : 30 микрон Min: 1~2 час (20⁰C) Воздушное распыление безвоздушное RRT-008 (20%) RRT-008(10%) 017"-019". 150-атмосфера ROYAL THINNER RRT-008</p>	

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Очистить поверхности от масла, влаги, плёнки от прежней краски и других загрязнений затем обрабатывать раствором фосфат цинка.
УСЛОВИЕ ПРИМЕНЕНИЯ	Используется согласно действующим правилам работы с лакокрасочными материалами. При применении и сушки необходимо обеспечить хорошую вентиляцию воздуха.
ПОСЛЕДУЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ	Согласно спецификации, если нет предварительной обработки
ПРИМЕЧАНИЕ	Перед окрашиванием необходимо очистить поверхность окрашиваемого материала при помощи вода напора и высушить.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	Беречь от попадания паров сольвента в глаз, в дыхательные органы и на кожу. При случае попадания необходимо вымыть водой и обратиться в медпункт. Даже при обеспечении вентиляции необходимо использовать респиратор, защитные очки и резиновые перчатки.
УПАКОВКА	4 л, 18 л, 180 л
НАЧАЛО ВЫПУСКА	Январь, 2000 года