

ADB-000 BPR BASE COAT**Описание продукции**

ADB-000 BPR BASE COAT - это основное покрытие на основе полиэфир-меламиновой смолы со смесью пигмента, обладает хорошей адгезией, является стойким к УФ-лучам и атмосферным воздействиям.

Рекомендуемая поверхность

Предварительно загрунтованное пластмассовое покрытие.

Физические свойства

№ по цвету	ADB-000
Срок хранения	1 год при от -5° до 35°C
При упаковке:	
- Сухой остаток (вес%)	31-52% при 120° С X 2 часа
- Удельный вес	0.94-1.24 г/см ³ , (20 °C)
- Вязкость	22-27 сек, (Ford Cup # 4/20°C)

Условия применения

Разбавитель	RUT-083 Royalthane Thinner
Разбавление (вес в %)	10-20 %
При распылении:	
Вязкость	15-18 сек, (Ford Cup #4/20 °C)
Толщина сухого слоя	15-35 микрон
Условия сушки	«мокрый по мокрому»
Время выдержки до нанесения лака	5-7 минут
Очистка инструментов	RUT-083 Royalthane Thinner

Меры предосторожности

При обычном использовании избегать вдыхания паров и попадания на кожу и в глаза. Даже при наличии хорошей вентиляции необходима респираторная защита кожи и глаз во время напыления краски. В случае попадания в глаза, необходимо промыть чистой водой и обратиться к врачу.

Упаковка

1л или по заказу

Начало выпуска

1997 год

Гарантийный срок хранения

1 год

Указания и рекомендации отражают всю глубину нашего опыта по работе с данным материалом, но при этом их следует рассматривать лишь как общие указания, подлежащие уточнению на практическом опыте. Поэтому, прежде чем широко применять материал для определенной цели, рекомендуем проверить его на адекватность, предусмотренному виду употребления, принимая на себя всю полноту ответственности за последствия, связанные с применением этого материала.