

<p>Описание</p> <p>Рекомендация к использованию</p>	<p>FP-139 ROYALTHANE OD PRIMER -является двухкомпонентной краской на основе Алкидуретановой смоле, алифатического изоцианата и пигментов. Имеет превосходную жесткость, а также обладает совершенными рабочими качествами. Это продукция является модификацией быстро высушиваемой и включает в себе анти коррозионные пигменты. Имеет отличную прочность, адгезию, а также стойкость к воздействию окружающей среды и химическим компонентам. Предназначено для защиты и декорации стальных конструкций, а также автобусы и железнодорожные вагоны, и грузоподъемные кары и др.</p>	
<p>Физические свойства</p>		
<p>Отделка</p> <p>Цвет</p> <p>Вязкость</p> <p>Плотность</p> <p>Сухой остаток</p> <p>Расход (теоретический)</p> <p>Температура возгорания</p> <p>Сушка</p> <p>Отверждение</p> <p>Срок хранения</p> <p>Эластичность при изгибе</p> <p>Адгезия не более</p> <p>Степень перетира</p>	<p>Матовый</p> <p>серый</p> <p>80-120</p> <p>1,23-1,29</p> <p>58-63%</p> <p>14,3</p> <p>23⁰C</p> <p>30</p> <p>4</p> <p>1</p> <p>3</p> <p>1</p> <p>20</p>	<p>Секунд, F#4 или ВЗ-4(246)</p> <p>г/см²</p> <p>%, при 120⁰ C 2 часа(±2)</p> <p>м² L/30мк/1слой</p> <p>Пенская чашка</p> <p>минут при 25⁰ C</p> <p>час при 25⁰ C</p> <p>год при 25⁰ C.</p> <p>Мм</p> <p>Балла (20-25⁰ C)</p> <p>Микрон,</p>
<p>Условие применение</p>		
<p>Отвердитель</p> <p>Соотношение отвердителя</p> <p>Жизнеспособность</p> <p>Толщина пленки</p> <p>Интервал перекраски Метод применения Соотношение растворителя</p> <p>Размер форсунки</p> <p>Давление</p> <p>Очистка оборудования</p>	<p>HARDNER (RUH-1551)</p> <p>FP-139 ROYALTHANE OD PRIMER: HARDNER (RUH-1551) = 4: 1</p> <p>6 часов при 25 0C</p> <p>Влажной: 60 микрон Сухой : 30-40 микрон</p> <p>Min: 1~2 час (20⁰C)</p> <p>Воздушное распыление</p> <p>RRT-008 (20%)</p> <p>017"-019".</p> <p>3-4 атмосфера</p> <p>ROYAL THINNER RRT-008(ксилол)</p>	

FP-139-1/1

* Производитель не несёт ответственности по качеству при несоблюдении потребителем технологии нанесения продукта и хранения.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Очистить поверхности от масла, влаги, пленки от прежней краски и других загрязнений.
УСЛОВИЕ ПРИМЕНЕНИЕ	Используется согласно действующими правилами работы с лакокрасочными материалами. При применении и сушки необходимо обеспечить хорошую вентиляцию воздуха.
ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЕ:	FT-740 ROYALTHANE QD TOP (верхняя покрытия).
ПРИМЕЧАНИЕ:	Перед окрашиванием необходимо очистить поверхность окрашиваемого материала,
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ;	Беречь от попадания паров растворителя в глаз, в дыхательные органы и на кожу. При случае попадания необходимо вымыть водой и обратиться медпункту. Даже при обеспечении вентиляции необходимо использовать респиратором и защитными очками, резиновыми перчатками.
УПАКОВКА	4 л, 18 л, 180 л
НАЧАЛО ВЫПУСКА	Март, 2012 года

FT-740 -2/2

* Производитель не несёт ответственности по качеству при несоблюдении потребителем технологии нанесения продукта и хранения.