

<p><b>Описание</b></p> <p><b>Рекомендация к использованию</b></p>	<p>FT-138U ROYALMEL QD TOP COAT - Это продукция является модифицированной быстро высыхающей алкид-уретановой эмали, и имеет отличную прочность, адгезию, а также стойкость к воздействию окружающей среды.</p> <p>Предназначено для защиты и декорации стальных конструкций, таких как железнодорожные вагоны и грузоподъемные кары и др.</p>	
<p><b>Физические свойства</b></p>		
<p><b>Отделка</b> <b>Цвет</b> <b>Вязкость</b> <b>Плотность</b> <b>Сухой остаток</b> <b>Расход (теоретический)</b> <b>Рабочая вязкость</b> <b>Температура возгорания</b> <b>Сушка</b> <b>Отверждение</b> <b>Быстрая сушка</b> <b>Срок хранения</b></p>	<p>Блеск По каталогу По заказу 0,94-1,10 42-47 14,7 22-25 23 15 4 20-30 1</p>	<p>- г/см<sup>2</sup> % m<sup>2</sup> L/30мк/1слой Ford Cup #4/20 °C 0C минут при 25 °C час при 25 °C минут при 85 °C год при 25 °C.</p>
<p><b>Условие применение</b></p>		
<p><b>Толщина пленки</b> <b>Интервал перекраски</b> <b>Метод применения</b> <b>Соотношение растворителя</b> <b>Размер форсунки</b> <b>Давление</b> <b>Очистка оборудования</b></p>	<p>Влажной: 70 микрон      Сухой: 30-40 микрон Min: 1~2 час (20°C) Воздушное распыление      безвоздушное RRT-008 (15%)      RRT-008(5%) 017"-019". 3-4 атмосфера ROYAL THINNER RRT-008</p>	

<b>ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ</b>	Очистить поверхности от масла, влаги, пленки от прежней краски и других загрязнений затем обрабатывать раствором фосфат цинка.
<b>УСЛОВИЕ ПРИМЕНЕНИЕ</b>	Используется согласно действующими правилами работы с лакокрасочными материалами. При применении и сушки необходимо обеспечить хорошую вентиляцию воздуха.
<b>ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ:</b>	FT-238U ROYALMEL QD PRIMER
<b>ПРИМЕЧАНИЕ:</b>	Перед окрашиванием необходимо очистить поверхность окрашиваемого материала при помощи вода напора и высушить.
<b>МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ</b>	Беречь от попадания паров сольвента в глаз, в дыхательные органы и на кожу. При случае попадания необходимо вымыть водой и обратиться медпункту. Даже при обеспечении вентиляции необходимо использовать респиратором и защитными очками, резиновыми перчатками.
<b>УПАКОВКА</b>	18 л, 180 л или по заказу
<b>НАЧАЛО ВЫПУСКА</b>	Март, 2002 года