

<p>Описание</p> <p>Рекомендация к использованию</p>	<p>Это продукция является алкидное уретановый модификацией быстро высушиваемой лак и имеет отличную прочность, адгезию, а также является хим. стойкий.</p> <p>Предназначено для защиты и декорации, стальных конструкции для пропитки обмоток электрических машин и аппаратов.</p>	
<p>Физические свойства</p>		
<p>Отделка Цвет Вязкость(упаковочная) Плотность Сухой остаток Расход (теоретический) Рабочая вязкость Сушка Отверждение Быстрая сушка Срок хранения</p>	<p>Блеск Прозрачная 70-76 0,94-1,10 42-47% 14,7 22-25 15 4 20-30 1</p>	<p>ВЗ-4,сек г/см² 120⁰ C x 2часа m² L/30мк/1слой Ford Cup #4/20⁰C, сек минут при 25⁰ C час при 25⁰ C минут при 50⁰ C год при 20⁰ C.</p>
<p>Условие применение</p>		
<p>Толщина пленки Интервал перекраски Метод применения Соотношение растворителя Размер форсунки Давление Очистка оборудования</p>	<p>Влажной: 70 микрон Сухой : 30-40 микрон Min: 1~2 час (20⁰C) Воздушное распыление Шеткой RRT-008 (15%) RRT-008(5%) 017"-019". 3-4 атмосфера ROYAL THINNER RRT-008</p>	

FT-138U-2/1

* Производитель не несёт ответственности по качеству при несоблюдении потребителем технологии нанесения продукта и хранения.

* Производитель не несёт ответственности по качеству при несоблюдении потребителем технологии нанесения продукта и хранения.