

Описание Рекомендация к использованию	FT-740 ROYALTHANE QD TOP является двухкомпонентной краской на основе алкидуретановой смоле, алифатического изоцианата и пигментов сохраняемого хорошего блеска. Имеет сохранность цвета, хорошую адгезию, устойчивость к атмосферным воздействиям и превосходную жесткость, а также обладает совершенными рабочими качествами. Используется в качестве отделочного покрытия над сталью в тяжелой индустрии, а также для автобусов и грузовиков.	
Физические свойства		
Отделка Цвет Вязкость Плотность Сухой остаток Расход (теоретический) Рабочая вязкость Температура возгорания Сушка Отверждение Срок хранения	Блеск(60 ⁰) По каталогу 80-120 0,94-1,10 42-47 14,7 22-25 23 30 4 1	80 F#4/20 ⁰ C г/см2 % m2 L/30мк/1слой Ford Cup #4/20 ⁰ C ⁰ C минут при 25 ⁰ C час при 25 ⁰ C год при 25 ⁰ C.
Условия применения		
Отвердитель Соотношение отвердителя Жизнеспособность Толщина пленки Интервал перекраски Метод применения Соотношения растворителя Размер форсунки Давление Очистка оборудования	HARDNER (RUH-1551) QD-ROYALTHANE TOP (FT-740): HARDNER (RUH-1551) = 4: 1 6 часов при 25 0C Влажный: 70 микрон Сухой: 30-40 микрон Min: 1~2 час (20 ⁰ C) Воздушное распыление RRT-008 (15%) 017"-019". 3-4 атмосфера ROYAL THINNER RRT-008	

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Очистить поверхности от масла, влаги, пленки от прежней краски и других загрязнений, затем обрабатывать раствором фосфат цинка. (если черный металл)
УСЛОВИЕ ПРИМЕНЕНИЕ	Используется согласно действующим правилам работы с лакокрасочными материалами. При применении и сушки необходимо обеспечить хорошую вентиляцию воздуха.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ:	FP-139 ROYALTHANE QD PRIMER COAT
ПРИМЕЧАНИЕ:	Перед окрашиванием необходимо очистить поверхность окрашиваемого материала при помощи вода напора и высушить.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	Беречь от попадания паров сольвента в глаз, в дыхательные органы и на кожу. При случае попадания необходимо вымыть водой и обратиться медпункту. Даже при обеспечении вентиляции необходимо использовать респиратором и защитными очками, резиновыми перчатками.
УПАКОВКА	18 л, 180 л или по заказу
НАЧАЛО ВЫПУСКА	Март, 2012 года

* Производитель не несёт ответственности по качеству при несоблюдении потребителем технологии нанесения продукта и хранения.