

<p><b>Описание</b></p> <p><b>Рекомендация к использованию</b></p>	<p><b>PC -320U ROYAL PUTTY – Пастообразная полиэфирная шпатлёвка представляющий собой смесь пигментов, наполнителей, пластификаторов, раствора полиэфирной смолы в органических растворителях.</b></p> <p><b>Шпатлёвка применяется для системы покрытий, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений. Шпатлёвка наносится на поверхность шпателем и наливом.</b></p> <p><b>Предназначается для выравнивания загрунтованных и не загрунтованных металлических и неметаллических поверхностей. Кроме того, шпатлёвка используется для защиты от влаги поверхностей специальных керамических обзак с влажностью не более 6,5 %.</b></p>	
<p><b>Физические свойства</b></p>		
<p><b>Отделка</b></p> <p><b>Удельный вес</b></p> <p><b>Динамический вязкость</b></p> <p><b>Сухой остаток</b></p> <p><b>Первичное высыхание</b></p> <p><b>Полное отверждение</b></p> <p><b>Срок хранения</b></p>	<p><b>Ровная</b></p> <p><b>1,94-1,97</b></p> <p><b>78-85</b></p> <p><b>82-88</b></p> <p><b>10-15</b></p> <p><b>20-30</b></p> <p><b>6</b></p>	<p><b>г/см<sup>3</sup>, при 20 °С</b></p> <p><b>KU, при 20 °С BASE AM-3690=5 1W1%</b></p> <p><b>120 °С x 2 часа.</b></p> <p><b>минут, при 20 °С</b></p> <p><b>минут, при 20 °С</b></p> <p><b>месяц, при 20 °С</b></p>
<p><b>Условия применения</b></p>		
<p><b>Отвердитель</b></p> <p><b>Соотношение отвердителя</b></p> <p><b>Время использования</b></p> <p><b>Рекоменд. толщина слоя</b></p>	<p><b>Royal Putty (PC-311) : Putty Hardner (RPH-115)</b></p> <p><b>100 : 1-3</b></p> <p><b>10-15 минут при 20 °С</b></p> <p><b>Влажная: 200-300 микрон</b></p>	

<b>ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ</b>	Удалить с поверхности жир, влагу, пыль и другие загрязнения подходящими моющими средствами. При необходимости для улучшения чистоты поверхности применять шлифовальную бумагу.
<b>УСЛОВИЕ ПРИМЕНЕНИЯ</b>	Наносить только на сухую и чистую поверхность не выше температуры конденсации для её избежания.
<b>ПОКРЫВАЕМАЯ ПОВЕРХНОСТЬ</b>	в соответствии со спецификацией
<b>ПРИМЕЧАНИЕ</b>	Тщательно перемешать шпатлёвку. Избежать чрезмерного растворения. При наличии старой краски, она должна быть тщательно удалена, иначе имеет место плохого прилипания. Нельзя хранить и перевозить краску ниже 5 °С и выше 35 °С. Необходимо плотно закрывать крышку после использования.
<b>БЕЗОПАСНОСТЬ</b>	При обычном использовании избегать вдыхания паров и попадания на кожу и в глаза. Даже при наличии хорошей вентиляции необходима респираторная защита кожи и глаз во время применения. В случае попадания в глаза, необходимо промыть чистой водой и обратиться к врачу.
<b>УПАКОВКА</b>	1л, 4л.
<b>НАЧАЛО ВЫПУСКА</b>	Апрель, 2016 года

\* Производитель не несёт ответственности по качеству при несоблюдении потребителем технологии нанесения продукта и хранения.