

<p>Описание</p> <p>Рекомендация к использованию</p>	<p>ROYALCLEAR ECONAL – Основана на базе алкидной смолы с добавок. Эта лак имеет хорошую стойкость к атмосферным воздействиям с сохранением внешнего вида.</p> <p>Она широко используется для вновь окрашенных поверхностей, а также для ремонтных работ. Используется для отделочных работ над металлическими и другими поверхностями как внутренних, так и наружных работ.</p>		
<p>Физические свойства</p>			
<p>Отделка Цвет № Оттенка Удельный вес Сухой остаток Теоретический расход Точка возгорания Высыхание Полное отверждение Гарантий срок хранения</p>	<p>Блеск По каталогу UDJ- 1.03-1.09 51-57 % 12.7 38 2 8 1</p>	<p>г/см³, при 20 °С 120 °С x 2 часа. м² /L / один слой °С, закр. чашка A-Pensky час, при 20 °С час, при 20 °С год, при 20 °С</p>	
<p>Условия применения</p>			
<p>Толщина сухого слоя Время перекраски Разбавитель Метод применения Разбавления (вес%) Размер форсунки Давление Очистка инструментов</p>	<p>Влажная : 60-70 микрон, Сухая : 20-30 микрон Min. 16 часа при 20 °С Max. нет RNT-001 ROYAL THINNER Возд. распыление Безвозд. расп. Щетка или Валик 15-25 % 5-10 % 5-10 % 0.17"-0.23" 3-4 kgf/cm² RNT-001 ROYAL THINNER</p>		

NT-661U-2/1

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Удалить с поверхности жир, влагу, пыль и другие загрязнения подходящими моющими средствами. При необходимости для улучшения чистоты поверхности применять шлифовальную бумагу.
УСЛОВИЕ ПРИМЕНЕНИЯ	Наносить только на сухую и чистую поверхность не выше температуры конденсации для её избежания.
ПОКРЫВАЕМАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	Грунтовка ROYALMEL в соответствии со спецификацией
ПРИМЕЧАНИЕ	Тщательно перемешать краску. Избежать чрезмерного растворения. При наличии старой краски, она должна быть тщательно удалена, иначе имеет место плохого прилипания. Нельзя хранить и перевозить краску ниже 0 °С и выше 40 °С. Необходимо плотно закрывать крышку после использования.
БЕЗОПАСНОСТЬ	При обычном использовании избегать вдыхания паров и попадания на кожу и в глаза. Даже при наличии хорошей вентиляции необходима респираторная защита кожи и глаз во время напыления краски. В случае попадания в глаза, необходимо промыть чистой водой и обратиться к врачу.
УПАКОВКА	2 л, 4 л, 18 л, 180 л
НАЧАЛО ВЫПУСКА	Апрель, 1999 года

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ.

Эмали транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

Допускается эмали в потребительской таре транспортировать неупакованными в транспортную тару или несформированными в групповые упаковки, если тара уложена в складные ящичные поддоны.

Эмали в упакованном виде должны храниться в закрытых складских помещениях при температуре окружающей среды от -0 до +40 °С.

Допускается хранение эмалей на открытых площадках на время комплектации вагона или другого транспортного средства в течение не более чем трех суток

NT-661U-2/2

* Производитель не несёт ответственности по качеству при несоблюдении потребителем технологии нанесения продукта и хранения.