

<p><b>Описание</b></p> <p><b>Рекомендация к использованию</b></p>	<p><b>RT-502 ROYAL RUBBER</b> – Основана на базе хлорированной смолы. Имеет хорошую сопротивляемость к истиранию, непогоде, обесцвечиванию и морской воде.</p> <p>Не рекомендуется контакт с растительными животными маслами и ароматическими растворителями.</p> <p>А также имеет антикоррозионное свойство, устойчивость к шлифованию, превосходную жесткость и обладает совершенными рабочими качествами.</p> <p>Используется для отделки внешних частей бетонных полов, лестниц, стальных сооружений, а также сооружений находящихся под длительным воздействием воды.</p>	
<p><b>Физические свойства</b></p>		
<p><b>Отделка</b></p> <p><b>Цвет</b></p> <p><b>№ оттенка</b></p> <p><b>Удельный вес</b></p> <p><b>Сухой остаток</b></p> <p><b>Теоретический расход</b></p> <p><b>Точка возгорания</b></p> <p><b>Высыхание</b></p> <p><b>Полное отверждение</b></p> <p><b>Срок хранения</b></p>	<p><b>Полу-Блеск</b></p> <p><b>Голубой</b></p> <p><b>DJ-7363</b></p> <p><b>1.10 -1,2</b></p> <p><b>40 %</b></p> <p><b>280-300</b></p> <p><b>26</b></p> <p><b>2</b></p> <p><b>5</b></p> <p><b>1</b></p>	<p><b>г/см<sup>3</sup>, при 20 °С</b></p> <p><b>120 °С x 2 часа.</b></p> <p><b>г/м<sup>2</sup></b></p> <p><b>°С, закр. чашка A-Pensky</b></p> <p><b>час, при 20 °С</b></p> <p><b>час, при 20 °С</b></p> <p><b>год, при 20 °С</b></p>
<p><b>Условия применения</b></p>		
<p><b>Толщина сухого слоя (рекомендуемая)</b></p> <p><b>Время перекраски</b></p> <p><b>Разбавитель</b></p> <p><b>Метод применения</b></p> <p><b>Разбавления (вес%)</b></p> <p><b>Размер форсунки</b></p> <p><b>Давление</b></p> <p><b>Очистка инструментов</b></p>	<p><b>Влажная : 125 микрон, Сухая : 30-50 микрон</b></p> <p><b>Min. 4 часа Мах. Нет</b></p> <p><b>RRT-008 ROYAL THINNER</b></p> <p><b>Безвозд. распыл. Возд. распыл. Щетка или Валик</b></p> <p><b>5% 10-15% 5%</b></p> <p><b>0.21"-0.25"</b></p> <p><b>3-4 атм.</b></p> <p><b>RRT-008 ROYAL THINNER</b></p>	

**RT-502-2/1**

<b>ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ</b>	Удалить с поверхности жир, влагу, пыль и другие загрязнения подходящими моющими средствами. При необходимости для улучшения чистоты поверхности применять шлифовальную бумагу.
<b>УСЛОВИЕ ПРИМЕНЕНИЯ</b>	Наносить только на сухую и чистую поверхность не выше температуры конденсации для её избежания.
<b>ПОКРЫВАЕМАЯ ПОВЕРХНОСТЬ</b>	Согласно спецификации окраски поверхностей
<b>ПРИМЕЧАНИЕ</b>	Тщательно перемешать краску. Избежать чрезмерного растворения. При наличии старой краски, она должна быть тщательно удалена, иначе имеет место плохого прилипания. Нельзя хранить и перевозить краску ниже 5 °С и выше 35 °С. Необходимо плотно закрывать крышку после использования.
<b>БЕЗОПАСНОСТЬ</b>	При обычном использовании избегать вдыхания паров и попадания на кожу и в глаза. Даже при наличии хорошей вентиляции необходима респираторная защита кожи и глаз во время напыления краски. В случае попадания в глаза, необходимо промыть чистой водой и обратиться к врачу.
<b>УПАКОВКА</b>	2 л, 4 л, 18 л, 180 л
<b>НАЧАЛО ВЫПУСКА</b>	Январь, 1999 года

RT-502-2/2

\* Производитель не несёт ответственности по качеству при несоблюдении потребителем технологии нанесения продукта и хранения.