

<p>Описание</p> <p>Рекомендация к использованию</p>	<p>RT/UZ-812 ROYALTEXTUR – Водно-дисперсионная текстурная краска основана на базе акриловой эмульсии с добавлением различных пигментов, кристаллического углекислого кальциевого наполнителя и добавок. При нанесении эта краска образует текстурную поверхность, а также имеет хорошую щелочестойкость и стойкость к атмосферным воздействиям с сохранением внешнего вида скрывая мелкие дефекты стен.</p> <p>Она широко используется для отделочных работ потолков, бетонных стен, оштукатуренной поверхности, для стен кирпичной закладки и в качестве изоляционного материала как внутренних, так и наружных работ.</p>		
<p>Физические свойства</p>			
<p>Отделка Цвет № Оттенка Удельный вес Сухой остаток Теоретический расход Точка возгорания Высыхание Полное отверждение Срок хранения</p>	<p>Текстурная Разный UDJ-0000 1.60-1.70 77-83 2-6 30 1 1</p>	<p>г/см³, при 20 °С 120 °С x 2 часа. м² /кг / один слой °С, закр. чашка А-Pensky минуты, при 20 °С час, при 20 °С год, при 20 °С</p>	
<p>Условия применения</p>			
<p>Толщина сухого слоя Время перекраски Разбавитель Метод применения Разбавления (вес%) Размер форсунки Давление Очистка инструментов</p>	<p>Влажная : 150 микрон, Сухая : 100 микрон Min. 1 часа при 20 °С Max. Нет Вода (WATER) Возд. Распыление Безвозд. расп. Щетка или Валик 5-10 % 10-15 % 5 % 0.17"-0.23" 5-6 kgf/cm² Вода (WATER)</p>		

RT/UZ-812-2/1

<p>ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ</p>	<p>Удалить с поверхности жир, влагу, пыль и другие загрязнения подходящими моющими средствами. При необходимости для улучшения чистоты поверхности применять шлифовальную бумагу. Бетонная и оштукатуренная поверхность: Влажность окрашиваемой поверхности должна быть менее 8%, а pH менее 9.</p>
<p>ПОКРЫВАЕМАЯ ПОВЕРХНОСТЬ</p>	<p>Грунтовка ROYALTEX PRIMER в соответствии со спецификацией</p>
<p>ПРИМЕЧАНИЕ</p>	<p>Тщательно перемешать краску. Избежать чрезмерного растворения. Не зависимо от целей и поверхностей где будет использована эта краска. Можно установить иную специальную толщину. Толщина сухой пленки как 100-120 микрон является нормальным явлением. Нельзя хранить и перевозить краску ниже 5 °С и выше 35 °С. Применяется с помощью щетки или валика. Используется щетка из синтетического волокна. Валик должен быть махровым. Необходимо плотно закрывать крышку после использования и очистить инструменты чистой водой.</p>
<p>БЕЗОПАСНОСТЬ</p>	<p>При обычном использовании избегать вдыхания паров и попадания на кожу и в глаза. Даже при наличии хорошей вентиляции необходима респираторная защита кожи и глаз во время напыления краски. В случае попадания в глаза, необходимо промыть чистой водой и обратиться к врачу.</p>
<p>УПАКОВКА</p>	<p>4 л, 18 л, 180 л</p>
<p>НАЧАЛО ВЫПУСКА</p>	<p>Апрель, 2000 года</p>

RT/UZ-812-2/2

* Производитель не несёт ответственности по качеству при несоблюдении потребителем технологии нанесения продукта и хранения.