

<p>Описание</p> <p>Рекомендация к использованию</p>	<p>Продукция на основе полиолов, изоцината и др. Это двухкомпонентный уретановый лак, имеет отличный блеск и устойчивого цвета, быстрого высыхивание, устойчивость к воздействию влаги, химикатам и механическим воздействиям.</p> <p>Применяется как верхнее покрытие для мебели, паркетов, кухонных шкафов и домашних принадлежностей изготовленного из дерева.</p>	
<p>Физические свойства</p>		
<p>Отделка</p> <p>Цвет</p> <p>Номер оттенки</p> <p>Плотность</p> <p>Сухой остаток</p> <p>Расход (теоретический)</p> <p>Температура возгорания</p> <p>Высыхание</p> <p>Отверждение</p> <p>Срок хранения</p>	<p>Блеск</p> <p>Прозрачный</p> <p>-</p> <p>0,95</p> <p>32%</p> <p>16</p> <p>7⁰C</p> <p>10</p> <p>8</p> <p>1</p>	<p>кг/L</p> <p>m² /L / 75мк/ 1слой</p> <p>А. Пенский закр. сосуд</p> <p>минут при 20⁰C</p> <p>час при 20⁰C</p> <p>год при 20⁰C.</p>
<p>Условие применение</p>		
<p>Соотношение смеси:</p> <p>Жизнеспособность (20⁰C)</p> <p>Толщина пленки (рекомен)</p> <p>Интервал перекраски</p> <p>Способы применения:</p> <p>Соотношение растворителя</p> <p>Размер форсунки:</p> <p>Давление:</p> <p>Очистка оборудования:</p>	<p>ROYALTHANE CLEAR UT – 854 : RUH –1150 = 3 : 1</p> <p>8 часа</p> <p>Влажной: 65 микрон Сухой: 20 микрон</p> <p>Min: 3 час при (20⁰C) Мах. 48 час при (20⁰C)</p> <p>Воздушное распыления Щетка</p> <p>RUT-085 (15-25%) RUT-085(5-15%)</p> <p>017"-019".</p> <p>75 100-атмосфера</p> <p>ROYAL THINNER RUT-085</p>	

UT-854-2/1

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Очистить поверхность от масла, влаги, пленки от старой краски и других загрязнений, затем обрабатывать раствором фосфат цинка.
УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ	Очистку и сушку поверхностей произвести при температуре выше точки испарения, что бы избежать от попадания конденсата на поверхность.
ПРИМЕЧАНИЕ	Интервал перекраски может увеличиться в случае окраски в загрязненных условиях. Средство RUI-1150 пленкообразующий агент очень чувствителен к влаге. Хранить в сухом месте.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	При попадании пара сольвента в дыхательные органы и в глаз необходимо немедленно промыть с большим количеством воды. Необходимо обеспечить окрасочную комнату усиленной вентиляцией.
УПАКОВКА	4 л, 18 л, 180 л
НАЧАЛО ВЫПУСКА	Январь, 2000 года

UT-854-2/2

* Производитель не несёт ответственности по качеству при несоблюдении потребителем технологии нанесения продукта и хранения.