

<p>Описание</p> <p>Рекомендация к использованию</p>	<p>YP-260 ROYALPOX PRIMER - Это двухкомпонентная грунтовка на основе эпоксидно-полиамидной смолы и содержит фосфат цинка, как предотвращающий коррозию. Используется как грунтовка антикоррозийное покрытие.</p> <p>Используется для стальных и металлических конструкций и других промышленных условиях.</p>			
<p>Физические свойства</p>				
<p>Отделка Цвет Номер оттенка Плотность Сухой остаток Расход (теоретический) Точка сгорания Высыхание Отверждение Полное отверждение Срок хранения</p>	<p>Гладкая Кр.-коричн. 1432 1,3 50% 10 25°C 1-2 8 7 1</p>	<p>Гладкая Серый 9658 1,3 50% 10 25°C 1-2 8 7 1</p>	<p>Гладкая Желтый 2464 1,3 50% 10 25°C 1-2 8 7 1</p>	<p>кг/L</p> <p>м2/L / 1 слой Пенский закр.чашка час при 20 °C час при 20 °C день при 20 °C год при 20 °C.</p>
<p>Способы применение</p>				
<p>Объемное соотношение Жизнеспособность Толщина пленки (реком.) Интервал перекраски Метод применения Растворитель Размер форсунки: Давление: Очистка оборудование:</p>	<p>YP-260 : REH-2161 = 4 : 1</p> <p>8-часов</p> <p>Влажной: 100 микрон Сухой: 50 микрон</p> <p>Min: 6 часов (20°C) Max: 30 день</p> <p>Безвоздушн. расп. Воздушное расп. Щеткой</p> <p>RET-045 (5%) RET-045(5%-10%) RET-045 (5%)</p> <p>0.19"-0.21".</p> <p>150-атм.</p> <p>RET-045 ROYAL THINNER</p>			

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Удалить с поверхности жир, влагу, пыль и другие загрязнения подходящими моющими средствами. При необходимости для улучшения чистоты поверхности применять шлифовальную бумагу.
УСЛОВИЕ ПРИМЕНЕНИЕ	Наносить только на сухую и чистую поверхность не выше температуры конденсации для её избежание.
ПОСЛЕДУЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ:	другие соответствующие с спецификацией.
ПРИМЕЧАНИЕ:	<p>В зависимости от цели и условия применения окрашиваемого материала специфицируется с толщиной пленки покрытия. При этом может измениться степень распространения краски, и даже продолжительность сушки и интервал перекраски. Максимальный интервал перекраски-30 дней, но это относится к тем поверхностям которые находятся в условиях высокого загрязнения и химического воздействия. При иных условиях максимум интервал перекраски зависеть от качества ROYALPOX.</p> <p>Для окраски с: ROYALVINIL или ROYALTHANE – min 6 час, max 36 час. ROYALRABBER – min 6 час, max 24 час.</p>
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ;	Во избежания попадание в дыхательные органы работающих необходимо вентиляция воздуха и обязательно пользоваться респиратором и защитными очками от вдыхания паров краски, попадание на кожу и в глаз. Даже при хорошей вентиляции всегда необходимо использовать респиратор и защитные очки.
УПАКОВКА	2 л, 4 л, 18 л, 180 л
НАЧАЛО ВЫПУСКА	Январь, 2000 года