

<p>Описание</p> <p>Рекомендация к использованию</p>	<p>YS-360 SURFACE GREY – двух компонентное грунтовочное (промежуточное) покрытие на основе эпоксидной и полиамидной смолы, для создания хорошего вида и стойкости к различным изломам при деформации. А также имеет антикоррозионное свойство и является коррозия стойким.</p> <p>Продукция применяется в системах ROYALPOX в качестве промежуточное покрытие в среде повышенной влажности.</p>	
<p>Физические свойства</p>		
<p>Отделка Цвет Вязкость Удельный вес Сухой остаток Теоретический расход Рабочая вязкость Точка возгорания На отлип Отверждение Условия сушки</p>	<p>Полу-Блеск Серый 60 – 65 1,32 – 1,36 66 - 70 40-60 22 – 25 26 °C 1-2 7</p> <p>20 60 30</p>	<p>Ку, при 25 °C Кг/л, при 25 °C %, 120 0C x 2 часа м²/Г, 25-35 микрон/1 слой Ford Cup #4, при 20 °C Закр. чашка А. Пенский Часов, при 20 °C День, при 20 °C</p> <p>Час, при 20 °C Минуты, при 60 °C Минуты, при 90 °C</p>
<p>Гарантий срок хранения</p>	<p>12 месяцев</p>	<p>При 5-35 °C</p>
<p>Условия применения</p>		
<p>Отвердитель Соотношение отвердителя Толщина слоя (рекомен.) Метод применения Разбавление (вес%) Размер форсунки Давление Очистка инструментов</p>	<p>REH – 2161U : HARDNER YS - 360 : REH – 2161U = 4 : 1 25 – 35 микронов Воздушное распыление: безвоздушная распыления RET-045 (15-25 %) : (5%-10%) 0.019"-0.21" 3-4 атм. RET-045 ROYAL THINNER</p>	

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Удалить с поверхности жир, влагу, пыль и другие загрязнения подходящими моющими средствами. При необходимости для улучшения чистоты поверхности применять шлифовальную бумагу.
УСЛОВИЕ ПРИМЕНЕНИЯ	Наносить только на сухую и чистую поверхность не выше температуры конденсации для её избежание.
ПОКРЫВАЕМАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	Согласно спецификации по применению
ПРИМЕЧАНИЕ	Тщательно перемешать краску. Избежать чрезмерного растворения. При наличии старой краски, она должна быть тщательно удалена, иначе имеет место плохого прилипания. Нельзя хранить и перевозить краску ниже 5 0С и выше 35 0С. Необходимо плотно закрывать крышку после использования.
БЕЗОПАСНОСТЬ	При обычном использовании избегать вдыхания паров и попадания на кожу и в глаза. Даже при наличии хорошей вентиляции необходима респираторная защита кожи и глаз во время напыления краски. В случае попадания в глаза, необходимо промыть чистой водой и обратиться к врачу.
УПАКОВКА	2 л, 4 л, 18 л, 180 л
НАЧАЛО ВЫПУСКА	Апрель, 2002 года