

LV-821 ROYALLAC CLEAR**Описание продукции**

LV-821 ROYALLAC CLEAR является быстросохнущим лаком на основе смеси алкидной и нитроцеллюлозной смолы, имеет хорошую адгезию, водостойкость и маслостойкость.

Рекомендация к использованию

Лак применяется для внутренних и наружных работ, для отделки мебельных обоев, для деревянных поверхностей.

Физические свойства

Отделка	Блеск 80 при $\angle 60^\circ$
Цвет	Прозрачный
Удельный вес	0,91-0,97кг/л при 25 °С
Сухой остаток	27-31% при 120 °С - 2 часа.
Теоретический расход	12,5 л/м ² / 20 микрон
Точка возгорания	7 °С, закр. чашка А-Pensky
Высыхание	10 мин. при 20°С
Полное отверждение	60 мин. при 20°С

Условия применения

Толщина сухого слоя	Влажная: 75-80 микрон	Сухая: 20 микрон
Время перекраски	Минимум: 50 мин. при 20 °С	Максимум: нет
Разбавитель	RLT-054 ROYAL LACQUER SA THINNER	
Метод применения	Воздушное распыление Щетка или валик	
Разбавление (вес %)	20%	30%
Очистка инструментов	RLT-054 ROYAL LACQUER SA THINNER	

Подготовка поверхности

Удалить с поверхности жир, влагу, пыль и другие загрязнения подходящими моющими средствами. Для улучшения чистоты поверхности применять шлифовальную бумагу. (№ 120 - 150).

Условия применения

Во время окраски и высыхания температура должна быть не менее 5°С, а влажность не менее 85%.

Примечание

Тщательно перемешать лак. Избегать чрезмерного растворения. Перед окрашиванием поверхность должна быть тщательно очищена от старой окраски.

Меры предосторожности

Нельзя хранить и перевозить краску ниже 5°С и выше 35°С. Необходимо плотно закрывать крышку после использования.

При обычном использовании избегать вдыхания паров и попадания на кожу и в глаза. Даже при наличии хорошей вентиляции необходима респираторная защита кожи и глаз во время напыления краски. В случае попадания в глаза, необходимо промыть чистой водой и обратиться к врачу.

Упаковка

2,6 л

Начало выпуска

Июнь, 2004 года

Гарантийный срок хранения1 год при 20⁰С

Эти указания и рекомендации отражают всю глубину нашего опыта по работе с данной продукцией, но при этом их следует рассматривать лишь как общие указания, подлежащие уточнению на практическом опыте. Поэтому, прежде чем широко применять материал для определенной цели, рекомендуем проверить его на адекватность, предусмотренному виду употребления, принимая на себя всю полноту ответственности за последствия, связанные с применением этого материала.