

<p><b>Описание</b></p> <p><b>Рекомендация к использованию</b></p>	<p>AT-540U TRAFFIC PAINT – Это дорожная краска основана на базе акриловой сополимерной смоле с быстрой сушкой. Она имеет отличную влагостойкость, устойчивость к атмосферным воздействиям и превосходную адгезию с такими материалами как, цемент, асфальт, битумно-цементный бетон и др.</p> <p>А также может быть использовать как дорожный отражатель.</p> <p>Предназначается для маркировки дорожных знаков, цементных, асфальтовых, битумно-цементных поверхностей.</p>		
<p><b>Физические свойства</b></p>			
<p><b>Отделка</b></p> <p><b>Цвет</b></p> <p><b>Вязкость</b></p> <p><b>Удельный вес</b></p> <p><b>Сухой остаток</b></p> <p><b>Теоретический расход</b></p> <p><b>Точка возгорания</b></p> <p><b>Высыхание</b></p> <p><b>Полное отверждение</b></p> <p><b>Срок хранения</b></p>	<p><b>Матовая</b></p> <p><b>Белый</b></p> <p><b>75-80</b></p> <p><b>1.3-1.5</b></p> <p><b>46-48</b></p> <p><b>4.7</b></p> <p><b>4</b></p> <p><b>10</b></p> <p><b>30</b></p> <p><b>6</b></p>	<p><b>Матовая</b></p> <p><b>Желтый</b></p> <p><b>75-80</b></p> <p><b>1.3-1.5</b></p> <p><b>44-46</b></p> <p><b>4.5</b></p> <p><b>4</b></p> <p><b>10</b></p> <p><b>30</b></p> <p><b>6</b></p>	<p><b>KU, при 25 °C</b></p> <p><b>г/см<sup>3</sup>, при 20 °C</b></p> <p><b>120 °C x 2 часа.</b></p> <p><b>м<sup>2</sup> /L / один слой</b></p> <p><b>°C, закр. чашка A-Pensky</b></p> <p><b>минуты, при 20 °C</b></p> <p><b>минуты, при 20 °C</b></p> <p><b>месяцев, при 20 °C</b></p>
<p><b>Условия применения</b></p>			
<p><b>Толщина сухого слоя</b></p> <p><b>Время перекраски</b></p> <p><b>Разбавитель</b></p> <p><b>Метод применения</b></p> <p><b>Разбавления (вес%)</b></p> <p><b>Размер форсунки</b></p> <p><b>Давление</b></p> <p><b>Очистка инструментов</b></p>	<p><b>Влажная : 150 микрон, Сухая : 100 микрон</b></p> <p><b>Min. 30 минуты при 20 °C Max. Нет</b></p> <p><b>RPT-008 ROYAL THINNER</b></p> <p><b>Возд. Распыление Безвозд. расп. Щетка или Валик</b></p> <p><b>20-30 % 15-20 % 5-15 %</b></p> <p><b>0.17"-0.23"</b></p> <p><b>3-5 atm</b></p> <p><b>RRT-008 ROYAL THINNER</b></p>		

<b>ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ</b>	Удалить с поверхности жир, влагу, пыль и другие загрязнения подходящими моющими средствами. При необходимости для улучшения чистоты поверхности применять шлифовальную бумагу. Бетонная и/или асфальтовая поверхность: Влажность окрашиваемой поверхности должна быть менее 8%, а рН менее 9.
<b>ПОКРЫВАЕМАЯ ПОВЕРХНОСТЬ</b>	Бетонная и/или асфальтовая поверхность
<b>ПРИМЕЧАНИЕ</b>	Тщательно перемешать краску. Избежать чрезмерного растворения. Не зависимо от целей и поверхностей где будет использована эта краска, можно установить иную специальную толщину. Толщина сухой пленки как 90-100 микрон является нормальным явлением. Нельзя хранить и перевозить краску ниже 5 °С и выше 35 °С. Применяется с помощью щетки или валика. Используется щетка из синтетического волокна. Валик должен быть махровым. Необходимо плотно закрывать крышку после использования и очистить инструменты соответствующим растворителем.
<b>БЕЗОПАСНОСТЬ</b>	При обычном использовании избегать вдыхания паров и попадания на кожу и в глаза. Даже при наличии хорошей вентиляции необходима респираторная защита кожи и глаз во время напыления краски. В случае попадания в глаза, необходимо промыть чистой водой и обратиться к врачу.
<b>УПАКОВКА</b>	18 л, 180 л
<b>НАЧАЛО ВЫПУСКА</b>	Апрель, 1999 года

AT-540U-2/2

\* Производитель не несёт ответственности по качеству при несоблюдении потребителем технологии нанесения продукта и хранения.