

AVB-6605 Flash Primer Grey**Описание продукции**

AVB-6605 FLASH PRIMER GREY является однокомпонентной быстровысыхающей грунтовкой, на основе модифицированной алкидной и поливинил-бутиратовой смолы в смеси с антикоррозийными пигментами. Грунтовка обеспечивает хорошую адгезию, предотвращает образование ржавчины, имеет устойчивость к шлифованию, химическим и атмосферным воздействиям.

Рекомендация к использованию

Краска используется как грунтовочный материал без отвердителя в средах повышенной влажности для стальных конструкций, деталей машин, в тяжелом машиностроении и др.

Физические свойства

Отделка	Матовый
Цвет	Серый
Вязкость	60-70
Удельный вес	1.03 ± 0.02 г/см ³ при 20 °С
Сухой остаток	32-37 % / 120 °С x 2 часа.
Теоретический расход	7,40 м ² /л/ один слой/40 μm
Точка возгорания	23 °С, закр. чашка A-Pensky
Высыхание (отлип)	5-10 мин. при 25°С
Отверждение	1 час при 25°С
Ускоренная сушка	20-30 минут при 80°С

Условия применения

Толщина слоя (рекоменд.)	Влажная: 20 микрон Сухая: 30 микрон
Время перекраски	Минимум: 1-2 часа при 20 °С Максимум: нет
Разбавитель	RVT-01 FLASH PRIMER THINNER
Метод применения	Воздушное распыление
Разбавление (вес %)	50-70%
Размер форсунки	0.17"-0.19"
Давление	3-4 атм.
Очистка инструментов	RVT-01 FLASH PRIMER THINNER

Подготовка поверхности

Удалить с поверхности жир, влагу, пыль и другие загрязнения подходящими моющими средствами. При необходимости, для улучшения чистоты поверхности применять шлифовальную бумагу.

Условия применения

Наносить только на сухую и чистую поверхность с температурой выше точки росы во избежание конденсации.

Покрываемая поверхность

Согласно спецификациям окраски поверхности.

Примечание

Тщательно перемешать краску. Избежать чрезмерного растворения. При наличии старой краски, она должна быть тщательно удалена, иначе имеет место плохого прилипания. Нельзя хранить и перевозить краску ниже 5 °С и выше 35 °С. Необходимо плотно закрывать крышку после использования.

Меры предосторожности

При обычном использовании избегать вдыхания паров и попадания на кожу и в глаза. Даже при наличии хорошей вентиляции необходима респираторная защита кожи и глаз во время напыления краски. В случае попадания в глаза, необходимо промыть чистой водой и обратиться к врачу.

Упаковка

По заказу

Начало выпуска

Январь, 1999 года

Гарантийный срок хранения

1 год при 25°С

Указания и рекомендации отражают всю глубину нашего опыта по работе с данной продукцией, но при этом их следует рассматривать лишь как общие указания, подлежащие уточнению на практическом опыте. Поэтому, прежде чем широко применять материал для определенной цели, рекомендуем проверить его на адекватность, предусмотренному виду употребления, принимая на себя всю полноту ответственности за последствия, связанные с применением этого материала.