

<p><b>Описание</b></p> <p><b>Рекомендация к использованию</b></p>	<p><b>AT-533 ACROLAC</b> – Основана на Акриловой-сополимерной смолы с влагоустойчивыми пигментами. Устойчиво к действиям окружающей среды. Она имеет отличную устойчивость к воздуху, щелочам, обладает такими свойствами как быстровысыхаемость.</p> <p>Продукция применяется в качестве верхнего покрытия в средах повышенной влажности для черепиц, бетонных пол, а также грифельной и оштукатуренной поверхностей.</p>			
<p><b>Физические свойства</b></p>				
<p><b>Отделка</b></p> <p><b>Цвет</b></p> <p><b>№ Оттенка</b></p> <p><b>Удельный вес</b></p> <p><b>Сухой остаток</b></p> <p><b>Теоретический расход</b></p> <p><b>Точка возгорания</b></p> <p><b>Высыхание</b></p> <p><b>Полное отверждение</b></p> <p><b>Срок хранения</b></p>	<p><b>Блеск</b></p> <p><b>Белый</b></p> <p><b>9950</b></p> <p><b>1,20</b></p> <p><b>44 %</b></p> <p><b>14,7</b></p> <p><b>26</b></p> <p><b>10</b></p> <p><b>2</b></p> <p><b>1</b></p>	<p><b>Матовый</b></p> <p><b>Зеленый</b></p> <p><b>5134</b></p> <p><b>1,13</b></p> <p><b>42 %</b></p> <p><b>14,0</b></p> <p><b>26</b></p> <p><b>10</b></p> <p><b>2</b></p> <p><b>1</b></p>	<p><b>Блеск</b></p> <p><b>Черный</b></p> <p><b>9050</b></p> <p><b>1,00</b></p> <p><b>40 %</b></p> <p><b>13,3</b></p> <p><b>26</b></p> <p><b>10</b></p> <p><b>2</b></p> <p><b>1</b></p>	<p><b>г/см<sup>3</sup>, при 20 °С</b></p> <p><b>120 °С x 2 часа.</b></p> <p><b>М<sup>2</sup>/ L / один слой</b></p> <p><b>°С, з.чашка А-Pensky</b></p> <p><b>минуты, при 20 °С</b></p> <p><b>час, при 20 °С</b></p> <p><b>год, при 20 °С</b></p>
<p><b>Условия применения</b></p>				
<p><b>Толщина сухого слоя</b></p> <p><b>Время перекраски</b></p> <p><b>Разбавитель</b></p> <p><b>Метод применения</b></p> <p><b>Разбавления (вес%)</b></p> <p><b>Размер форсунки</b></p> <p><b>Давление</b></p> <p><b>Очистка инструментов</b></p>	<p><b>Влажная : 70 микрон, Сухая : 30 микрон</b></p> <p><b>Min. 4 часа при 20 °С Max. Нет</b></p> <p><b>RRT-008 ROYAL THINNER</b></p> <p><b>Воздушное распыление Щетка или Валик</b></p> <p><b>15-20 % 5-10 %</b></p> <p><b>0.21"-0.25"</b></p> <p><b>3-4 kgf/cm<sup>2</sup></b></p> <p><b>RRT-008 ROYAL THINNER</b></p>			

<b>ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ</b>	Удалить с поверхности жир, влагу, пыль и другие загрязнения подходящими моющими средствами. При необходимости для улучшения чистоты поверхности применять шлифовальную бумагу.
<b>УСЛОВИЕ ПРИМЕНЕНИЯ</b>	Наносить только на сухую и чистую поверхность не выше температуры конденсации для её избежания.
<b>ПОКРЫВАЕМАЯ ПОВЕРХНОСТЬ</b>	
<b>ПРИМЕЧАНИЕ</b>	Тщательно перемешать краску. Избежать чрезмерного растворения. При наличии старой краски, она должна быть тщательно удалена, иначе имеет место плохого прилипания. Нельзя хранить и перевозить краску ниже 5 °С и выше 35 °С. Необходимо плотно закрывать крышку после использования.
<b>БЕЗОПАСНОСТЬ</b>	При обычном использовании избегать вдыхания паров и попадания на кожу и в глаза. Даже при наличии хорошей вентиляции необходима респираторная защита кожи и глаз во время напыления краски. В случае попадания в глаза, необходимо промыть чистой водой и обратиться к врачу.
<b>УПАКОВКА</b>	2 л, 4 л, 18 л, 180 л
<b>НАЧАЛО ВЫПУСКА</b>	Январь, 2002 года

AT-533-2/2

\* Производитель не несёт ответственности по качеству при несоблюдении потребителем технологии нанесения продукта и хранения.