UZ DONGJU PAINT

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

filler for concrete joints

Описание

filler for concrete joints-является двухкомпонентной эпокси с полиамидным отвердителем. Имеет отличную влагостойкость, устойчивость к нефтепродуктам, минеральным, растительным маслам и животным жирам..

- filler for concrete joints обладают высокой прочностью и износостойкостью.

Области применения

Универсальность заполнение бетонных пола и производственные помещения различного назначения . Стойкость к ударным, механическим нагрузкам даёт возможность его использования в различных сферах промышленного строительства. Для заполнение выемки бетонных полов и глубоких трещин .

Физические свойства

Двух компонентная - filler for concrete joints, отвердитель АХ-1044 **соотношение 10:1**

Цвет: прозрачный

Удельный весь: 1,12±0,03 г/cm3, при комнатной температуре

Сухой остаток 45 % 120^0СХ2часа

Теоретический расход 2,7 кг на 1 $м^2$

Высыхание 24 часа при комнатной температуре

Срок хранение 1 год, при соблюдение условие хранение (влажность не более 65%, температура от+5 до +35 градусов ^{0}С)

Условия к применению

Перемешивает с, filler for concrete joints отвердитель АХ-1044 с песком с соотношением **1,1:0,9**

Перемешивает пески с выравнивающим слоям с помощи миксера.

Наносится с шпателем толщена слоя 1-3мм и более, полное отверждение 24 часа.

Теоретический расход 2.7-3.0 кг на 1 $м^2$ Зависимости от равномерности пола.

Упаковка в полиэтиленовая тара.

Внимание! Указанные расходы - ориентировочные!

Реальные расходы сильно зависят от впитывающей способности и ровности основания и определяются экспериментально в каждом конкретном случае.

.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	**Удалить с поверхности жир, влагу, пыль и другие загрязнения подходящими моющими средствами. При необходимости для улучшения чистоты поверхности применять шлифовальную бумагу.**
УСЛОВИЕ ПРИМЕНЕНИЯ	**Наносить только на сухую и чистую поверхность не выше температуры конденсации для её избежания.**
ПОКРЫВАЕМАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	**Согласно спецификациям лакокрасочных материалов**
ПРИМЕЧАНИЕ	**Тщательно перемешать краску. Избежать чрезмерного растворения. При наличии старой краски, она должна быть тщательно удалена, иначе имеет место плохого прилипания. Нельзя хранить и перевозить краску ниже 5 ^{0}C и выше 35 ^{0}C. Необходимо плотно закрывать крышку после использования.**
БЕЗОПАСНОСТЬ	**При обычном использовании избегать вдыхания паров и попадания на кожу и в глаза. Даже при наличии хорошей вентиляции необходима респираторная защита кожи и глаз во время напыления краски. В случае попадания в глаза, необходимо промыть чистой водой и обратиться к врачу.**
УПАКОВКА	**4 л, 18 л, 180 л**
НАЧАЛО ВЫПУСКА	**Январь, 2010 года**