

<p><b>Описание</b></p> <p><b>Рекомендация к использованию</b></p>	<p><b>YF-868 ROYALPOX PRIMER</b> – является двухкомпонентной грунтовкой на основе эпоксидной смолы и полиамидным отвердителем. Имеет отличную влагостойкость, создает устойчивую адгезию и хорошую пропитывающую способность бетонным поверхностям.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. В качестве изоляционной грунтовки по бетону и древесине.</li> <li>2. В качестве изоляционной грунтовки внутри ёмкостей обработанной бетоном смесью.</li> </ol> <p><b>YF-868B/REN-2455 трудно пропитывается к поверхностям</b></p>	
<p><b>Физические свойства</b></p>		
<p><b>Отделка</b></p> <p><b>Цвет</b></p> <p><b>Удельный вес</b></p> <p><b>Сухой остаток</b></p> <p><b>Теоретический расход</b></p> <p><b>Точка возгорания</b></p> <p><b>Высыхание</b></p> <p><b>Отверждение</b></p> <p><b>Полное отверждение</b></p> <p><b>Срок хранения</b></p>	<p><b>Блеск</b></p> <p><b>Прозрач-ный</b></p> <p><b>0,95 ± 0,01</b></p> <p><b>40 %</b></p> <p><b>16</b></p> <p><b>25</b></p> <p><b>3</b></p> <p><b>3-5</b></p> <p><b>7</b></p> <p><b>1</b></p>	<p><b>г/см<sup>3</sup>, при 20 °С</b></p> <p><b>120 °С x 2 часа.</b></p> <p><b>м<sup>2</sup> /Л / один слой/25 μm</b></p> <p><b>°С, закр. чашка А-Pensky</b></p> <p><b>час, при 20 °С</b></p> <p><b>час, при 20 °С</b></p> <p><b>день, при 20 °С</b></p> <p><b>год, при 20 °С</b></p>
<p><b>Условия применения</b></p>		
<p><b>Отвердитель</b></p> <p><b>Соотношение отвердителя</b></p> <p><b>Жизнеспособность</b></p> <p><b>Толщина сухого слоя</b></p> <p><b>Время перекраски</b></p> <p><b>Разбавитель</b></p> <p><b>Метод применения</b></p> <p><b>Разбавления (вес%)</b></p> <p><b>Размер форсунки</b></p> <p><b>Давление</b></p> <p><b>Очистка инструментов</b></p>	<p><b>HARDNER (REN-2455)</b></p> <p><b>YF-868 : REN-2455 = 2 : 1</b></p> <p><b>8 часов при 20 °С</b></p> <p><b>Влажная : Неуместна, Сухая : 25 микрон</b></p> <p><b>Min. 8 часа при 20 °С Max. 5 дней</b></p> <p><b>RET-045 ROYAL THINNER</b></p> <p><b>Безвоздушное распыление Щетка или Валик</b></p> <p><b>Не разбавляется</b></p> <p><b>0.15”-0.17”</b></p> <p><b>3-4 атм</b></p> <p><b>RET-045 ROYAL THINNER</b></p>	

YF-868-2/1

\* Производитель не несёт ответственности по качеству при несоблюдении потребителем технологии нанесения продукта и хранения.

<b>ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ</b>	<p>Удалить с поверхности жир, влагу, пыль и другие загрязнения подходящими моющими средствами.</p> <p><b>Бетонная поверхность:</b> Влажность окрашиваемой поверхности должна быть менее 8%, а pH менее 9.</p>
<b>ПОКРЫВАЕМАЯ ПОВЕРХНОСТЬ</b>	<p><b>Металлическая поверхность, бетонная поверхность, древесина.</b></p>
<b>ПРИМЕЧАНИЕ</b>	<p>Тщательно перемешать краску. Избежать чрезмерного растворения. При наличии старой краски, она должна быть тщательно удалена, иначе имеет место плохого прилипания. Нельзя хранить и перевозить краску ниже 5 °С и выше 35 °С. Необходимо плотно закрывать крышку после использования.</p> <p>Максимальный интервал перекраски 5 дней, но это относится только для поверхностей, которое будут подвергаться погружению.</p>
<b>БЕЗОПАСНОСТЬ</b>	<p>При обычном использовании избегать вдыхания паров и попадания на кожу и в глаза. Даже при наличии хорошей вентиляции необходима респираторная защита кожи и глаз во время напыления краски. В случае попадания в глаза, необходимо промыть чистой водой и обратиться к врачу.</p>
<b>УПАКОВКА</b>	<p>18 л, 180 л</p>
<b>НАЧАЛО ВЫПУСКА</b>	<p>Апрель, 2000 года</p>

YF-868-2/2

\* Производитель не несёт ответственности по качеству при несоблюдении потребителем технологии нанесения продукта и хранения.