

NT-661U ROYALMEL ECONOM**Описание продукции**

Краска NT-661U ROYALMEL класса «Econom» различных цветов представляет собой суспензию пигментов в растворе алкидной смолы с добавлением оксида титана и других добавок в органических растворителях. Краска создает долговечное покрытие стойкое к атмосферным воздействиям.

Рекомендация к использованию

Краска используется для внутренних и наружных отделочных работ над металлическими, деревянными и другими поверхностями.

Физические свойства

Отделка	Блеск
Цвет	По заказу
№ оттенка	UDJ-0000
Удельный вес	1,03-1,09 г/см ³ при 20 °С
Сухой остаток	50-58% при 120 °С - 2 часа.
Теоретический расход	12,7 м ² /л один слой
Точка возгорания	38 °С, закр. чашка A-Pensky
Высыхание	4 часа при 20°С
Полное отверждение	8 часов при 20°С

Условия применения

Толщина сухого слоя	Влажная: 60-70 микрон	Сухая: 20-30 микрон
Время перекраски	Минимум: 16 часов при 20 °С	Максимум: нет
Разбавитель	RNT-001 ROYAL THINNER	
Метод применения	Воздуш. распыл.	Безвоздуш. распыл. Щетка или валик
Разбавление (вес %)	15-25%	5-10% 5-10%
Размер форсунки	0.17"-0.23"	
Давление	3-4 атм.	
Очистка инструментов	RNT-001 ROYAL THINNER	

Подготовка поверхности

Удалить с поверхности жир, влагу, пыль и другие загрязнения подходящими моющими средствами. При необходимости, для улучшения чистоты поверхности применять шлифовальную бумагу.

Условия применения

Наносить только на сухую и чистую поверхность с температурой выше точки росы во избежание конденсации.

Покрываемая поверхность

Грунтовка ROYALMEL в соответствии со спецификацией.

Примечание

Тщательно перемешать краску. Избежать чрезмерного растворения. При наличии старой краски, она должна быть тщательно удалена, иначе имеет место плохого прилипания. Нельзя хранить и перевозить краску ниже 5 °С и выше 35 °С. Необходимо плотно закрывать крышку после использования.

Меры предосторожности

При обычном использовании избегать вдыхания паров и попадания на кожу и в глаза. Даже при наличии хорошей вентиляции необходима респираторная защита кожи и глаз во время напыления краски. В случае попадания в глаза, необходимо промыть чистой водой и обратиться к врачу.

Упаковка

3,6 л, 4 л, 18 л

Начало выпуска

Апрель, 1999 года

Гарантийный срок хранения

1 год при 20⁰С

Эти указания и рекомендации отражают всю глубину нашего опыта по работе с данной продукцией, но при этом их следует рассматривать лишь как общие указания, подлежащие уточнению на практическом опыте. Поэтому, прежде чем широко применять материал для определенной цели, рекомендуем проверить его на адекватность, предусмотренному виду употребления, принимая на себя всю полноту ответственности за последствия, связанные с применением этого материала.