

<p>Описание</p> <p>Рекомендация к использованию</p>	<p>AT-530 NEOLITE – Основана на термопластичной акриловой смоле с влагоустойчивыми пигментами. Устойчиво к действиям окружающей среды. Она имеет отличную устойчивость к воздуху, щелочам, обладает такими свойствами как быстровысыхаемость.</p> <p>Продукция применяется в качестве верхнего покрытия в средах повышенной влажности для черепиц, бетонных пол, а также грифельной и оштукатуренной поверхностей.</p>	
<p>Физические свойства</p>		
<p>Отделка</p> <p>Цвет</p> <p>№ Оттенка</p> <p>Удельный вес</p> <p>Сухой остаток</p> <p>Теоретический расход</p> <p>Точка возгорания</p> <p>Высыхание</p> <p>Полное отверждение</p> <p>Срок хранения</p>	<p>Блеск</p> <p>По требованию</p> <p>0000</p> <p>1,20</p> <p>43 %</p> <p>14,3</p> <p>25</p> <p>10</p> <p>3</p> <p>1</p>	<p>г/см³, при 20 °С</p> <p>120 °С x 2 часа.</p> <p>М²/ L / один слой</p> <p>°С, з.чашка А-Pensky</p> <p>минуты, при 20 °С</p> <p>час, при 20 °С</p> <p>год, при 20 °С</p>
<p>Условия применения</p>		
<p>Толщина сухого слоя</p> <p>Время перекраски</p> <p>Разбавитель</p> <p>Метод применения</p> <p>Разбавления (вес%)</p> <p>Размер форсунки</p> <p>Давление</p> <p>Очистка инструментов</p>	<p>Влажная: 70 микрон, Сухая: 30 микрон</p> <p>Min. 4 часа при 20 °С Max. Нет</p> <p>RRT-008 ROYAL THINNER</p> <p>Воздушное распыление безвоздушная распыления</p> <p>10-20 % 5-10 %</p> <p>0.17"-0.21"</p> <p>1.50 атм.</p> <p>RRT-008 ROYAL THINNER</p>	

AT-530-2/1

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Удалить с поверхности жир, влагу, пыль и другие загрязнения подходящими моющими средствами. При необходимости для улучшения чистоты поверхности применять шлифовальную бумагу.
УСЛОВИЕ ПРИМЕНЕНИЯ	Наносить только на сухую и чистую поверхность не выше температуры конденсации для её избежания.
ПОКРЫВАЕМАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	Согласно спецификациям лакокрасочных материалов
ПРИМЕЧАНИЕ	Тщательно перемешать краску. Избежать чрезмерного растворения. При наличии старой краски, она должна быть тщательно удалена, иначе имеет место плохого прилипания. Нельзя хранить и перевозить краску ниже 5 °С и выше 35 °С. Необходимо плотно закрывать крышку после использования.
БЕЗОПАСНОСТЬ	При обычном использовании избегать вдыхания паров и попадания на кожу и в глаза. Даже при наличии хорошей вентиляции необходима респираторная защита кожи и глаз во время напыления краски. В случае попадания в глаза, необходимо промыть чистой водой и обратиться к врачу.
УПАКОВКА	4 л, 18 л, 180 л
НАЧАЛО ВЫПУСКА	Январь, 2002 года

AT-530-2/2

* Производитель не несёт ответственности по качеству при несоблюдении потребителем технологии нанесения продукта и хранения.