

<p>Описание</p> <p>Рекомендация к использованию</p>	<p>Данная продукция на базе специальной акриловой эмульсии с добавлением пигмента имеющего высокую светостойкость и относится к семейству прозрачных красок. Имеет хорошую водостойкость, щелочестойкость и стойкость к атмосферным воздействиям с сохранением прежнего вида.</p> <p>Широко используется для вновь окрашиваемых поверхностей в качестве верхнего покрытия, а также для ремонтных работ. Используется для отделочных работ потолков, бетонных стен, оштукатуренной поверхностей, для стен кирпичной закладки как внутренних, так и наружных работ.</p>	
<p>Физические свойства</p>		
<p>Отделка Цвет Удельный вес Сухой остаток Теоретический расход Точка возгорания Высыхание Полное отверждение Срок хранения</p>	<p>Блеск Белый 1,20 21 % 7,0 - 40 5 1</p>	<p>KG/L m² /L / 15 микрон минут, при 20 °C час, при 20 °C год, при 20 °C</p>
<p>Условия применения</p>		
<p>Толщина слоя Время перекраски Разбавитель Метод применения Разбавления (вес%) Очистка инструментов</p>	<p>Влажная : 140 микрон Сухая : 30 микрон Min: 6 час, при 20 °C Max. Нет Вода (WATER) Возд. Распыление Щетка или Валик 1 слой: 10% 2 слоя: 5% Вода (WATER)</p>	

XT-518-2/1

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Удалить с поверхности жир, влагу, пыль и другие загрязнения подходящими моющими средствами. При необходимости для улучшения чистоты поверхности применять шлифовальную бумагу.
УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ	Во время окраски и высыхания температура должна быть не менее 5 ⁰ С и влажность не выше 85%.
ПРИМЕЧАНИЕ	Тщательно перемешать краску. После подготовки поверхности влажность (бетонная поверхность) окрашиваемой поверхности должна быть менее 8%, а рН менее 9.
БЕЗОПАСНОСТЬ	Нельзя хранить и перевозить краску ниже 5 ⁰ С и выше 35 ⁰ С. Необходимо плотно закрывать крышку после использования и необходимо очистить инструменты водой.
УПАКОВКА	2 л, 4 л, 18 л, 180 л
НАЧАЛО ВЫПУСКА	Апрель, 1999 года

ХТ-518-2/2

* Производитель не несёт ответственности по качеству при несоблюдении потребителем технологии нанесения продукта и хранения.